

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO BAAN</b> 23100000236	<b>DESCRIPCIÓN</b> NYLON IMPREG. LIVIANO VMI.	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b> m	<b>COLOR REFERENCIAL</b> VERDE MILITAR
-----------------------------------	--	------------------------------	---

**DATOS ESPECÍFICOS**

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0419 TPG	ΔE 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1 FILM IMPERMEABILIZADO	-
3	COMPOSICIÓN				
3.1	NYLON	AATCC-20A	%	100	-
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	200	± 5%
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2
8	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-
9	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 40	-
10	REPELENCIA AL AGUA	AATCC-22	ESCALA	≥ 90(ISO 4)	-
11	PRESIÓN HIDROSTÁTICA ( IMPERMEABLE)*	AATCC-127	kpa	>10	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4-5	-
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR *	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO *	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
16	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4-5	-
17	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-
18	ACABADOS	-	-	TACTO SUAVE	-

**USO EN CONFECCIÓN**

19	PONCHO DE AGUA, CHALECO DE COMBATE, FORRO DE MOCHILA Y GORRA IMPERMEABLE
----	--

**REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS**

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*).
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

**RESPONSABILIDADES**

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD