

DATOS GENERALES

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
24100000059	CUERO TIPO BOX DE ALTA SELECCIÓN	dm ²	NEGRO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	TAMAÑO DE BANDA	NTE INEN-11646	dm ²	≥ 136	-
2	ÁREA NO APROVECHABLE DE LA PIEL CLASE A	CRUPÓN	NTE INEN-1810	%	≤ 5
		FUERA DE CRUPÓN			≤ 10
4	DEFECTOS DE LA PIEL PERMISIBLES CLASE A	CRUPÓN	NTE INEN-1810	-	≤ 3
		FUERA DE CRUPÓN			≤ 6
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 15	-
6	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 15	-
7	RESISTENCIA AL RASGADO LONGITUDINAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 50	-
8	RESISTENCIA AL RASGADO TRANSVERSAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 50	-
9	ELONGACIÓN A LA ROTURA	NTE INEN-ISO 3376	%	≥ 40	-
10	ELASTÓMETRO	ISO 3379	mm	≥ 7	-
11	FLEXIÓN SECO	NTE INEN-ISO 5402-1	CICLOS	≥ 50.000	-
12	FLEXIÓN HÚMEDO	NTE INEN-ISO 5402-1	CICLOS	≥ 20.000	-
13	ESPESOR	NTE INEN-558	mm	2	± 0,2
14	ADHESIÓN DEL ACABADO *	NTE INEN -ISO 11644	N/cm	≥ 5	-
15	CONTENIDO DE GRASAS *	NTE INEN - ISO 4048	%	4 - 6	-
16	SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO *	NTE INEN - ISO 11640	GRADO DE COLORACIÓN	≥ 4	-
17	SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE SECO *	NTE INEN - ISO 11640	GRADO DE COLORACIÓN	≥ 4	-
18	ASPECTO	-	-	MATE	-

USO

19	BOTA MILITAR
----	--------------

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD