

		FICHA TÉCNICA		COD.: FAME-CC-FR-15	
				REV.: 00	
DATOS GENERALES					
CÓDIGO BAAN 24100000063		DESCRIPCIÓN TAFILETE GRIS PIGMENTADO		UNIDAD DE MEDIDAD dm ²	COLOR REFERENCIAL GRIS OSCURO
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	TAMAÑO DE BANDA	NTE INEN-ISO 936	dm ²	≥ 125	-
2	APROVECHAMIENTO DE LA PIEL CLASE A	NTE INEN-1811	%	≥ 80	-
3	ESPESOR	NTE INEN-558	mm	1 - 1,2	-
4	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-
6	RESISTENCIA AL RASGADO LONGITUDINAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-
7	RESISTENCIA AL RASGADO TRANSVERSAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-
8	ALARGAMIENTO A LA ROTURA	NTE INEN-ISO 3376	%	≥ 30	-
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN SECO *	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 50	-
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN HÚMEDO*	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 100	-
11	ALARGAMIENTO A LA ROTURA	NTE INEN-ISO 3378	%	≥ 32	-
USO EN CONFECCIÓN					
12	FORRO DE CALZADO FORMAL				
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	EL TAFILETE SERÁ TEÑIDO POR LAS DOS CARAS				
B	SERÁ LIJADO PARA MEJORAR SU TACTO Y APARIENCIA				
C	LOS ENGRASES UTILIZADOS DEBEN SER DESODORIZADOS				
D	TEÑIDO EN BOMBO				
E	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UNA LABORATORIO COMPETENTE.				
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	