



INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.

COD.: FAME-CC-FR-08

REV.: 00

FECHA: 14/11/2024

PROCESO: PE-FAME_2013-2024-078

OFERENTE 01

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDAD	COLOR REFERENCIAL	CÓDIGO: M004 N° INFORME: 15021	C/NC
24100000063	TAFILETE GRIS PIGMENTADO	dm ²	GRIS OSCURO	GRIS OSCURO	C

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	TAMAÑO DE BANDA	NTE INEN-ISO 936	dm ²	≥ 125	-	132	C
2	APROVECHAMIENTO DE LA PIEL CLASE A	NTE INEN-1811	%	≥ 80	-	81	C
3	ESPESOR	NTE INEN-558	mm	1 - 1,2	-	1,05	C
4	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-	21,66	C
5	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL	NTE INEN - ISO 3376	MPa	≥ 12	-	21,81	C
6	RESISTENCIA AL RASGADO LONGITUDINAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-	49,9	C
7	RESISTENCIA AL RASGADO TRANSVERSAL	NTE INEN-ISO 3377-2	N	≥ 30	-	49,03	C
8	ALARGAMIENTO A LA ROTURA	NTE INEN-ISO 3376	%	≥ 30	-	60,31	C
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN SECO *	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 50	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE EN HÚMEDO*	NTE INEN-ISO 11640	CICLOS	≥ 100	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
11	ALARGAMIENTO A LA ROTURA	NTE INEN-ISO 3378	%	≥ 32	-	69,15	C

USO EN CONFECCIÓN

12	FORRO DE BOTA	C
----	---------------	---

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	EL TAFILETE SERÁ TEÑIDO POR LAS DOS CARAS	C
B	SERÁ LIJADO PARA MEJORAR SU TACTO Y APARIENCIA	C
C	LOS ENGRASES UTILIZADOS DEBEN SER DESODORIZADOS	C
D	TEÑIDO EN BOMBO	C
E	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.	
F	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.	

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Simbología C= Cumple N/C= No Cumple		
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD