

FAME INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		FICHA TÉCNICA		COD.: FAME-CC-FR-15	
				REV.: 01	
DATOS GENERALES					
CÓDIGO BAAN 23100000343		DESCRIPCIÓN TELA CAMISE PERFO 100%POL NEGR		UNIDAD DE MEDIDA m	COLOR REFERENCIAL NEGRO
DATOS ESPECÍFICOS					
ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO	-
3	COMPOSICIÓN		-		
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-
4	PESO	ISO 3801	g/m ²	130	± 5 %
5	ANCHO ÚTIL TUBULAR	ASTM D 3774	cm	120	± 2
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	± 2	-
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	± 2	-
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ÁCIDO CAMBIO DE COLOR *	AATCC 15	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ÁCIDO MANCHADO*	AATCC 15	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-
14	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-
15	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-
16	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-
17	ACABADOS	-	-	TACTO SUAVE	-
USO EN CONFECCIÓN					
18	CAMISETAS Y BUSO				
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS					
A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*).				
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.				
RESPONSABILIDADES					
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD		ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	