

**DATOS GENERALES**

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100000886	23100000886 TELA CAMISE PERFO 100%POL NARA	m	NARANJA

**DATOS ESPECÍFICOS**

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	16-1363 TPG	$\Delta E$ 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO	-
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	-	100	-
3.1	POLIÉSTER		%		
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	130	$\pm$ 5 %
5	ANCHO ÚTIL TUBULAR	ASTM D 3774	cm	120	$\pm$ 2
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	$\pm$ 2
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	$\pm$ 2
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR*	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO*	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ÁCIDO CAMBIO DE COLOR *	AATCC 15	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ÁCIDO MANCHADO*	AATCC 15	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
14	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
15	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	$\geq$ 4	-
16	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	$\Delta E$	$\leq$ 1	-
17	ACABADOS	-	-	TACTO SUAVE	-

**USO EN CONFECCIÓN**

18	CAMISetas Y BIVIDI
----	--------------------

**REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS**

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*).
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

**RESPONSABILIDADES**

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
TNLGA. PAOLA CHUQUIMARCA ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. VANESSA LLUMIQUINGA ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG JEFE DE CONTROL DE CALIDAD (E)