



FICHA TÉCNICA

COD.: FAME-CC-FR-15

REV.: 01

DATOS GENERALES

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100001295	TELA CAMISET 100% PES VERDE OSC	m	VERDE OSCURO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-5917 TPG	ΔE 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO	-
3	COMPOSICIÓN		-		
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-
4	PESO	ISO 3801	g/m ²	130	\pm 5 %
5	ANCHO ÚTIL TUBULAR	ASTM D 3774	cm	120	\pm 2
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	\pm 2	-
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	\pm 2	-
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO	AATCC-61 TEST 2A	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ÁCIDO CAMBIO DE COLOR *	AATCC 15	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ÁCIDO MANCHADO*	AATCC 15	ESCALA DE GRISES	\geq 3-4	-
14	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
15	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	\geq 4	-
16	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	\leq 1	-
17	ACABADOS	-	-	TACTO SUAVE	-

USO EN CONFECCIÓN

18 CAMISETAS Y PANTALONETA

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*).

B ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ING. JAZMÍN HARO
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDADING. JAIME CHASIG
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDADING. ARMANDO CHACHA
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD