



# INFORME COMPARATIVO LABORATORIO FAME S.A.

COD.: FAME-CC-FR-08

REV.: 00

FECHA: 09/01/2025  
PROCESO: PE-FAME\_2013-2024-105

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL	OFERENTE 1	
				CÓDIGO: M002 Nº INFORME: 15432	C/NC
23100000255	TELA CHOMPA 55POL/45LAN NEGRO	m	NEGRO	NEGRO	C

### DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA	EVALUACIÓN	C/NC
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-4006 TPG	ΔE 1	19-4006 TPG	C
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	SARGA 2/1	-	SARGA 2/1	C
3	COMPOSICIÓN						
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	55	± 5	53,15	C
3.2	LANA	AATCC-20A	%	45	± 5	46,85	C
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	220	± 5 %	214,17	C
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	± 3	153	C
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	33	± 2	31	C
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	22	± 2	24	C
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	± 2	-0,5	C
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	± 2	-0,5	C
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	≥ 50	-	81,81	C
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	≥ 40	-	48,27	C
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	4-5	C
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	≥ 3-4	-	4	C
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR *	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO *	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
16	SOLIDEZ DEL COLOR AL PLANCHADO SECO*	AATCC-133	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
17	SOLIDEZ DEL COLOR AL PLANCHADO HUMEDO*	AATCC-133	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
18	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORA)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
19	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO*	ISO 105-D01	ESCALA DE GRISES	≥ 4	-	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR	*
20	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	≥ 4	-	5	C
21	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	≤ 1	-	0,51	C

### USO EN CONFECCIÓN

22	CHOMPA FORMAL Y SMOKING	C
----	-------------------------	---

### REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.	
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.	
C	EL PRODUCTO SE REQUIERE EN ANCHO ABIERTO.	C
D	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.	C

### RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Simbología  
C= Cumple  
N/C= No Cumple