

**DATOS GENERALES**

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100000162	TELA 100% POLIÉSTER VERDE	m	VERDE

**DATOS ESPECÍFICOS**

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-0417 TPG	$\Delta E$ 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1	-
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	%	100	-
3.1	POLIÉSTER				
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	125	$\pm$ 5 %
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	151	$\pm$ 3
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	28	$\pm$ 2
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	21	$\pm$ 2
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	$\pm$ 3
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	$\pm$ 3
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	$\geq$ 40	-
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	$\geq$ 35	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
16	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	$\Delta E$	$\leq$ 1	-

**USO EN CONFECCIÓN**

17	BOLSILLOS UNIFORME PIXELADO, FORRO DE JOCKY Y FUNDAS DE ROPA SUCIA
----	--

**REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS**

A	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.
B	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.

**RESPONSABILIDADES**

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD