

**DATOS GENERALES**

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100000338	TELA CAMISE PERFO 100% PES ROJO	m	ROJO

**DATOS ESPECÍFICOS**

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	18-1660 TPG	$\Delta E$ 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	PUNTO	-
3	COMPOSICIÓN	AATCC-20A	-	100	-
3.1	POLIÉSTER				
4	PESO	ISO 3801	g/m <sup>2</sup>	130	$\pm$ 5 %
5	ANCHO ÚTIL TUBULAR	ASTM D 3774	cm	120	$\pm$ 2 %
6	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	$\pm$ 2
7	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	$\pm$ 2
8	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
9	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 3-4	-
10	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR*	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
11	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO TRANSFERENCIA DE COLOR*	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ÁCIDO CAMBIO DE COLOR*	AATCC 15	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ÁCIDO TRANSFERENCIA DE COLOR*	AATCC 15	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
14	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (40 HORAS)*	AATCC-16	ESCALA DE GRISES	$\geq$ 4	-
15	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	$\geq$ 4	-
16	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	$\Delta E$	$\leq$ 1	-

**USO EN CONFECCIÓN**

17	CAMISetas
----	-----------

**REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS**

A	EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*) EMITIDOS POR UN LABORATORIO COMPETENTE.
B	ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.
C	TACTO SUAVE, CONFORTABLE.

**RESPONSABILIDADES**

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
ING. JAZMÍN HARO ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD	ING. JAIME CHASIG ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	ING. ARMANDO CHACHA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD