



FICHA TÉCNICA

COD.: FAME-CC-FR-15

REV.: 01

DATOS GENERALES

CÓDIGO BAAN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR REFERENCIAL
23100001536	TELA TAF 1/1 150g SR AZUL N	m	AZUL MARINO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	PARÁMETRO	NORMA / MÉTODO	UNIDAD	VALOR	TOLERANCIA
1	PANTONE	ISO 105-A06	-	19-3921 TPG	ΔE 1
2	TIPO DE TEJIDO	ISO 7211-1	-	TAFETÁN 1/1	-
3	COMPOSICIÓN		-		
3.1	POLIÉSTER	AATCC-20A	%	100	-
4	PESO	ISO 3801	g/m ²	150	\pm 5 %
5	ANCHO ÚTIL ABIERTO	ASTM D 3774	cm	148	\pm 2
6	NÚMERO DE HILOS URDIMBRE	ISO 7211-2	#HILOS / cm	22	\pm 2
7	NÚMERO DE HILOS TRAMA	ISO 7211-2	#HILOS / cm	18	\pm 2
8	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO URDIMBRE	AATCC-135	%	0	\pm 2
9	CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA	AATCC-135	%	0	\pm 2
10	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	ASTM D-5034	kgf	\geq 80	-
11	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	ASTM D-5034	kgf	\geq 60	-
12	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
13	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO	AATCC-8	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
14	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO CAMBIO DE COLOR	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
15	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO MANCHADO	AATCC-61 TEST 3A	ESCALA DE GRISES	\geq 4	-
16	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	ISO 12945-1	ESCALA 1 A 5	\geq 4	-
17	VARIACIÓN DEL COLOR VS. ESTÁNDAR	CIELAB D65/10	ΔE	\leq 1	-

USO EN CONFECCIÓN

18 OVEROLES

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

B TACTO SUAVE, CONFORTABLE.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ING. JAZMÍN HARO
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDADING. JAIME CHASIG
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDADING. ARMANDO CHACHA
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD